



Lanko 607

Polisülfid Esaslı, İki Bileşenli Tam Elastik Dilatasyon Macunu



Tanımı

Lanko 607, polisülfid esaslı, iki komponentli, tam elastik, düşey derzlere soğuk uygulanan bir derz macunudur

Kullanım Alanları

- Yapılarda hareketli derzlerde
- Kapı, pencere kenarlarında
- Prefabrike elemanların derzleri
- Su ve arıtma tesisleri
- Sulu asit, kostik tankları ve mahalleri
- İstinat duvarları, tüneller, köprüler
- Otomotiv, gemi ve uçak sanayiinde

Özellikler / Avantajlar

- Lanko 607, su geçirmemesi istenilen, düşey derzlere uygulanır
- Akaryakıt, yağ ve kimyasal maddelere, sulu asit ve kostik ve UV'ye dayanıklıdır
- Betona mükemmel bir aderansla yapışır
- Tam elastiktir
- Uzun ömürlüdür
- Uygulanmış olan macun, -40°C ila +90°C arasındaki ısı ve hava şartlarında özelliğini korur

Teknik Özellikler

Renk	Siyah, Beyaz, Gri,
Form	Kıvamlı macun
Yoğunluk	1,60 kg/lt
Katı madde içeriği	% 99
Shore A sertliği	25 - 40
Hareket	% 25
Kür zamanı	12 - 24 saat (ısıya bağlı)
Uygulama zamanı (potlife)	15 dak. ~ 3 sa. (ısıya bağlı)
Çalışma ısısı	- 40°C ~ + 90°C

Uygulama

- Uygulamadan önce, derz kuru ve temiz olmalı, kenarları tel fırça, spiral veya kumlama ile temizlenmelidir.
- Derz boşluğuna hava tutulması tavsiye edilir, böylece derzde toz kalmamış olması temin edilir.
- Lanko 607 uygulamasından önce, derz kenarlarına astar sürülmesi tavsiye edilir.
- Ancak temiz yüzeylerde ve iyi bir uygulama halinde astara ihtiyaç olmaz, takiben derz doldurma işlemine

başlanır.

- Lanko 607, A ve B olmak üzere iki komponentlidir.
- Ambalajlarında bu iki komponent uygun oranlarda dozlanmıştır.
- Kullanılmadan önce B komponenti, A kutusuna boşaltılarak düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.
- Karışım sırasında A komponent ile B komponentin verilen oranlarda üniform olarak karışabilmesi için teneke kenar ve diplerinde karışıma katılabilmesi sağlanmalı yani bu bölgeler karıştırıcı ile iyice kazınmalı ve tek renk olana kadar karıştırılmalıdır.
- Derz dibi, özel polietilen fitil ile beslenir, böylece macunun dibe yapışmaması veya gereğinden fazla kullanılması önlenmiş olur.
- Hazırlanmış olan macun, özel tabancası ve disk ile kutudan emme suretiyle çekilir.
- Derz yanlarının kirlenmemesi için, derzin iki yanı bantlanabilir.
- Derz yüzeyi spatula ile hafif iç bükey olacak şekilde düzlenir.
- İşin bitiminde, takımlar mazot yardımı ile temizlenir.
- Hava ısısının 5°C altında olması halinde uygulanmaz.

Ambalaj

4 kg Set

Depolama Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar

- +5°C ila +35°C arasında kullanılmalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyin.

