



Lanko 536

MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği



Tanımı

İnşaat sektörü için geliştirilmiş, derz aralarında izolasyon amaçlı kullanılan tek bileşenli, esnek, MS Polimer bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık sağlayıcıdır.

Aynı zamanda; metal, plastik, sert PVC, tahta, lastik, tabii ve sentetik taş, beton uygulamalarında kullanılabilir.

Özellikler / Avantajlar

- Havanın nemi ile kürlenir
- Üzeri boyanabilir
- UV dayanımı vardır
- Isı dayanımı -40 °C ile +90°C arasındadır
- Çok kısa an olarak +120°C'ye dayanıklıdır

Teknik Özellikler

Köken	MS Polimer
Renk	Beyaz, Gri
Yoğunluk	1.35 gr/cm ³ (DIN 53479)
Slump test	0 mm
Shore A sertliği	~ 25 (DIN 53479)
Elastikiyet modülü	0.40 N/mm ²
Kopmada uzama	% 750
Kabuk bağlama süresi	~3 saat (+20°C, % 50 R.H.)
Kürlenme süresi	3 mm 24 saat (+20°C, %50 R.H.)

Yüzey Hazırlama

- Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, toz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama sonucundan emin olmak için uygulayıcılar kendi testlerini yapmalıdırlar.

Uygulama

- Lanko 536, +5°C ila +30°C arasında uygulanır.
- Uygun bir mastik tabancası ile yüzeye Lanko 536,'yı uygulayın.
- Uygulanacak yapıştırıcı kalınlığı yapıştırılacak malzeme cinsine bağlı olarak değişecektir.
- Uygulamadan sonra, kabuk bağlama süresi içinde, malzemeler bir araya getirilmelidir.
- Kürleşme tamamlanıncaya kadar malzemeler mekanik olarak bir arada tutulmalıdır.
- Kürleşme süresi sıcaklık, nem ve yapıştırıcının kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ambalaj

600 ml Sosis

Depolama Ömrü

Kuru ve serin bir ortamda, 25°C'nin üzerinde orijinal ambalajında, açılmadan saklanması durumunda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri / Uyarılar

- Kullanılan aletleri kullanımdan hemen sonra temizleyin.
- Kürleşen yapıştırıcı sadece mekanik olarak temizlenebilir.
- Lütfen, kullanmadan önce ürün güvenlik bilgi formunu ve etiketlerini okuyun.
- Tehlikeli madde kanunlarında verilen talimatlara özen ve itina gösterin.
- Güvenli kullanım, ürünün atılması ve kaza anında yapılması gerekenler hakkında bilgi formunu lütfen inceleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için güvenlik veri broşürünü inceleyin.

